

Fisa tehnica a produsului:

GRUND PENTRU LEMN SI BINALE “EMEX”



1. GENERALITATI

Grundul Alchidic pentru Binale “Emex” este un produs monocomponent, pe baza de răsina alchidica, pigmenti, aditivi, solvent. Acest tip de grund remarcă printr-o foarte bună compatibilitate cu toate tipurile de lemn, pentru care asigură o protecție excelentă.

Se caracterizează prin *aderenta foarte mare, putere buna de protectie la factori agresivi de mediu si pregatire optima a suportului* în vederea vopsirii. Compatibilitate mare în sistemele alchidice de vopsire.

Mecanismul de formare a peliculei se realizează atât fizic, prin evaporarea solventilor, cât și prin conversie chimică oxidativă la temperatură ambientă.

Culori: ocru, rosu, sau alte culori la cerere

Elemente caracteristice principale:

- aderență bună la suport;
- aplicare usoara (buna pensulabilitate);
- putere de acoperire foarte bună;
- timp de uscare redus;
- aspect mat;
- protecție avansată;
- rezistență bună la intemperii;
- putere mare de umplere a porilor;
- randament foarte bun;
- rezistență la imbatranire;
- durabilitate;
- *nu conține biocizi.*

Certificări
ISO



2. DOMENII DE UTILIZARE

Produsul se folosește ca strat primar pentru protecția lemnului în aplicări industriale, sau casnice, în vederea protecției suprafetelor din lemn, interioare sau exterioare, pentru asigurarea unei exploatari indelungate a suporturilor astfel protejate împotriva factorilor agresivi.

Este recomandat cu precadere in lucrari de dulgherie dar si pentru articole artizanale din lemn, ca: lambriuri, case din lemn, usi, tocuri de usi si ferestre, garduri, cabane, obiecte de mobilier ca mese, scaune sau alte produse de interior sau de gradina.

Asigura o buna pregatire a lemnului inaintea aplicarii stratului final de vopsea.

Nu se va folosi pe suporturi din metal.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
|--------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------|
| Produsul ca atare | | | | |
| 1. | Aspect, culoare | - | produs omogen, fara depuneri, mat | examinare vizuala |
| 2. | Densitate, la 20°C | g/cm ³ | 1,40 ± 0,05 | SR ISO 2811-2002/AC:2006 |
| 3. | Continut de substante nevolatile (3 ore la 125°C) | % | min. 55 | SR EN ISO 3251-08 |
| 4. | Timp de scurgere, φ 4 mm | s | 80 - 110 | SR EN ISO 2431-2003 |
| 5. | Timp de uscare, 23°C: - la atingere - pentru reacoperire | ore | 3 12 | SR EN ISO 9117-1:2009 |
| 6. | Putere de acoperire | numar straturi | 1 | SR ISO 6504-3:2003 |
| 7. | Consum specific | g/m ² /strat | 120 - 140 | Functie de rugozitatea suprafetei |
| 8. | COV | g/l | Max. 740 | EN ISO 11890-2 |
| 9. | Categorie si subcategorie produs (cf. D E 2004/42/CE) | g/l | A/g (Grunduri) Valori COV limita: 350 (2010) - SBS | |
| Pelicula | | | | |
| 10. | Aspect | - | pelicula continua, fara defecte, mata | Visual inspection |
| 11. | Aderenta la suport | cifra de aderenta | 1 | SR ISO 2409:2007 |
| 12. | Rezistenta la apa, 24 ore | - | buna, fara basicari, inmuieri, pierderea aderentei, fara modificari semnificative. | SR EN ISO 2812/2:2007 |

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Este obligatorie respectarea stricta a tuturor indicatiilor, precautiilor sau limitarilor, de mai jos, in vederea obtinerii unor performante maxime ale produsului.

Mod de aplicare:

Prin pensulare, roluire, pulverizare cu aer. Se poate aplica si prin pulverizare airless, dar numai sub un control strict, datorita riscului de contaminare a spatiului.

Durata de aplicare intre stratul de Grund si primul strat de email, este de cca. 12 ore.



Pregatirea suprafetei-suport:

Aplicarea produsului pe suprafata se face numai dupa pregatirea corespunzatoare, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

- suprafata se curata pentru indepartarea murdariei si eventualelor urme de grăsimi imbibate in fibre;
- se slefuieste cu panza sau hartie abraziva de granulatie medie, in lungul fibrei, pana la indepartarea tuturor asperitatilor;
- praful rezultat se indeparteaza prin aspirare sau cu perii cu par moale, lavete din material textil;
- in cazul in care suprafata a mai fost lacuita sau vopsita, se recomanda indepartarea completa a stratului anterior prin acelasi procedeu de slefuire, sau folosind o solutie chimica speciala pentru decapare, de tipul "*Emex CM Cleaner*";
- trebuie avut in vedere ca umiditatea lemnului nu trebuie sa depaseasca 12%.

5. CONDITII DE APLICARE

Produsul se conditioneaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de folosire.

Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul. Nu se deschide in incaperi cu praf.

Se omogenizeaza bine produsul in ambalajul original, cu un amestecator mecanic, in vederea redispersarii eventualului sediment.

Inainte de utilizare este necesara filtrarea produsului.

Se face reglarea vascozitatii, prin adaugarea de *Diluant Alchidic „Emex”* in procent de cca. 5 - 10%, in functie de modalitatea de aplicare.

Compatibilitate:

Este interzisa cu desavarsire amestecarea produsului cu orice alti compusi chimici, indiferent de natura acestora, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate. Orice alte produse conexe vor fi fabricate de producatorul "Romtehnochim" sau recomandate de acesta, pentru asigurarea unei compatibilitati maxime.

Temperatura optima de aplicare a produsului: 10 - 30°C.

Temperatura produsului: 15 - 30°C.

Temperatura suportului: 15 - 40°C.

Umiditatea relativă a mediului: max. 65%.

Umiditatea suportului: max. 12%

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport, ce duce la scaderea aderentei, a luciului sau aparitia de basicari.

Produsul nu se va aplica pe timp nefavorabil, la temperaturi negative, pe ninsoare, sau cand exista pelicula de apa sau gheata pe suprafata-suport.

Se va evita deasemeni aplicarea produselor in conditii de vant puternic sau in prezenta unei mari cantitati de praf in atmosfera.

Spalarea sculelor se face imediat dupa incetarea lucrului, cu diluant, urmata de stergere cu o panza din bumbac sau in.

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsul se livreaza in ambalaje metalice inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricatiei,

Certificări
ISO





subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare specifice, privind nocivitatea si toxicitatea.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5 si 30°C.

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, special utilate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiatii solare sau intemperii, respectand reglementarile privind transportul substantelor inflamabile si nocive.

7. TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

- sedimentare de pigment - Se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta
- cresterea vascozitatii - Se corecteaza prin adaugarea solventului recomandat de producator

Produsul dintr-un ambalaj partial golit are o valabilitate mica, urmare aparitiei reactiilor chimice de reticulare oxidativa generate de oxigenul prezent ca urmare a patrunderii aerului.

La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

8. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA

Produsul contine solventi cu caracter inflamabil si nociv.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de preventie a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice:

- prezenta surselor de foc deschis (scantei, fumat, etc.);
- utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor.

Pe parcursul aplicarii produsului se vor asigura ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

Certificări
ISO





Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare, in totalitate.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare folosirii acestuia in afara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.

Contact:

S.C. Romtehnochim S.R.L.
Jilava, Strada Steaua Sudului, Nr. 22

- 021-457.1693, 021-457.0638; 021-457.0646;
0724-509.552, 0724-577.075
- office@emex.ro
- www.emex.ro

Socializati cu noi !



Certificări ISO

