



Fisa tehnica a produsului:

## GRUND ANTICOROZIV HIDROSOLUBIL “EMEX AQ ECO”



### 1. GENERALITATI

*Grund Anticoroziv Hidrosolubil “Emex AQ Eco” este un produs industrial, ecologic, pe baza de **rasini acrilice solubile in apa**, fileri, pigmenti, **agenti anticorozivi de ultima generatie, fara saruri de plumb sau crom si aditivi speciali, ecologici**, cu rezistente deosebite impotriva ruginii rapide sau de lunga durata, ce poate fi utilizat pe aproape toate tipurile de metal, avand proprietati anticorozive excelente.*

Se remarcă printr-o capacitate mare de protecție anticorozivă și compatibilitate cu alte produse de acoperire, chiar pe baza de rasini solventate.

Culori: rosu, gri, galben sau alte culori la cerere

#### Elemente caracteristice principale:

- aderență mare la majoritatea suporturilor;
- protejează pe termen lung împotriva ruginii;
- putere bună de acoperire;
- inhibă apariția ruginii rapide;
- aplicare și întreținere usoara;
- timp de uscare redus;
- elasticitate;
- rezistență la imbatranire;
- rezistență la factori corozivi;
- rezistențe foarte bune la factorii de mediu.
- rezistență la intemperii;
- rezistență la ceată salină;
- rezistent la variații de temperatură.
- compatibilitate cu diverse alte rasini.

Certificări  
ISO



### 2. DOMENII DE UTILIZARE

Produsul se folosește ca strat primar în sisteme de protecție a suprafețelor metalice, atât în condiții de interior, cât și în condiții de exterior, exploatate în medii ponderat agresive, a-

cide sau alcaline. Este utilizat atat pentru acoperirea suprafetelor noi, cat si pentru intretinerea si protectia suprafetelor deroicate, atacate de rugina sau intr-o stare neadecvata, ori care au fost anterior vopsite si sunt in curs de exfoliere, *cu conditia indepartarii totale a straturilor de rugina sau pelicule de vopsea*. Este folosit cu succes la orice aplicatii pe metal.

Este utilizat doar la suprafetele supraterane, si *nu este indicat la suporturi neferoase, ca inox, aluminiu, cupru, tabla galvanizata*.

### 3. CARACTERISTICI TEHNICE

| Nr. crt.                 | Caracteristica  | U.M.                    | Valoarea caracteristicii  | Metoda de analiza                 |
|--------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Produsul ca atare</b> |   |                         |   |                                   |
| 1.                       | Aspect, culoare   | -                       | produs omogen, fara depuneri, divers colorat  | examinare vizuala                 |
| 2.                       | Densitate, la 20°C  | g/cm <sup>3</sup>       | 1,55 ± 0,5  | SR ISO 2811-2002/AC:2006          |
| 3.                       | Continut de substante nevolatile (1 ora la 125°C)           | %                       | min. 60   | SR EN ISO 3251-08                 |
| 4.                       | pH  | -                       | 7 - 9   | SR EN ISO 787-9:2003              |
| 5.                       | Timp de uscare, 23°C:<br>- pentru reacoperire<br>- completa | ore                     | 2<br>8  | SR EN ISO 9117-1:2009             |
| 6.                       | Putere de acoperire   | numar straturi          | 1   | SR ISO 6504-3:2003                |
| 7.                       | Consum specific   | g/m <sup>2</sup> /strat | 120 - 150   | Functie de rugozitatea suprafetei |
| 8.                       | COV   | g/l                     | Max. 130  | EN ISO 11890-2                    |
| 9.                       | Categorie si subcategorie produs (cf. DE 2004/42/CE)        | g/l                     | A/i (Acoperitori unicompONENTI cu functie speciala)<br>- Valori COV limita: 140(2010) - SBA |                                   |
| <b>Pelicula</b>          |   |                         |   |                                   |
| 10.                      | Aspect  | -                       | pelicula continua, fara defecte, mata   | Visual inspection                 |
| 11.                      | Aderenta la suport  | cifra de aderență       | 0 - 1   | SR ISO 2409:2007                  |
| 12.                      | Rezistenta la apa, 24 ore                                   | -                       | buna, fara basicari, inmueri, pierderea aderenței, fara modificari semnificative            | SR EN ISO 2812/2:2007             |
| 13.                      | Rezistenta la ulei mineral, 10 ore                          | -                       | fara deteriorari sau modificari de aspect   | SR EN ISO 2812/1:2007             |

Certificări ISO



### 4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

*Este obligatorie respectarea stricta a tuturor indicatiilor, precautiilor sau limitarilor, de mai jos, in vederea obtinerii unor performante maxime ale produsului.*



### Mod de aplicare:

Prin pensulare, roluire, pulverizare cu aer sau airless, imersare. Pulverizarea airless se face sub un control strict, datorita riscului de contaminare a spatiului.

Se recomanda aplicarea a doua straturi, pe colturi, margini ascutie suduri, etc.

Durata de aplicare intre stratul de grund si primul strat de email, este de cca. 2 ore.

### Pregatirea suprafetei-suport:

Aplicarea **Grundului Anticoroziv Hidrosolubil "Emex AQ Eco"** pe suport se va face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acestuia. Aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii peliculei.

Recomandarea este ca atat suprafetele vechi, cat si cele noi sa se curate prin sablare la gradul Sa 2½ (conform ISO 8501/1-88), sau 2 (conform STAS 10166/1-77), iar apoi sa se desprafuasca prin suflare cu aer comprimat si sa se degreseze cu solvent.

Daca aceasta operatiune este dificil de executat, este totusi obligatorie efectuarea unei curatari atente a suportului prin operatiuni descrise mai jos:

- atat suprafetele vechi, cat si cele noi se curata de impuritati, grasimi, sau alti contaminanti (saruri, etc), se asperizeaza cu perii mecanice de sarma, se desprafuiesc prin suflare cu aer comprimat si se degreseaza cu solvent;
- daca exista urme de rugina, acestea vor fi indepartate complet prin periere mecanica, sau prin folosirea *Solutiei de indepartare a ruginii "Emex Rust Stop"*;
- vopselele vechi, neaderente, se indeparteaza complet prin razuire, periere, slefuire sau folosind o solutie chimica, speciala, pentru decapare de tipul "*Emex CM Cleaner*";
- suprafetele trebuie sa fie perfect uscate, fara urme de contaminanti;
- nu se aplica peste protectii anterioare indiferent de starea acestora;
- trebuie indepartate orice urme de grasimi, sau alte contaminari;
- stratul de grund anticoroziv se va aplica in maxim 4 ore de la pregatirea suprafetei;

## 5. CONDITII DE APLICARE

Produsul se conditioneaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de folosire.

Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul. Nu se deschide in incaperi cu praf.

Se omogenizeaza bine produsul in ambalajul original, folosind un amestecator mecanic, in vederea redispersarii eventualului sediment.

Inainte de utilizare este necesara filtrarea produsului.

Se face reglarea vascozitatii, *prin adaugarea de apa* in procent de aprox. 5 - 10%, in functie de modalitatea de aplicare.

*Diluarea produsului se va face doar in limitele recomandate. Depasirea acestor limite va avea ca efect scaderea adereniei, a puterii de acoperire si a rezistentei in timp.*

### Compatibilitate:

*Este interzisa amestecarea produsului cu compusi chimici sau alte produse, chiar similari, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate.*

*Pentru asigurarea unei compatibilitati maxime toate produsele conexe vor fi fabricate de producatorul "Romtehnochim", sau recomandate de catre acesta.*

Temperatura optima de aplicare a produsului: 10 - 30°C.

Temperatura produsului: 15 - 30°C.

Temperatura suportului: 15 - 30°C.

Umiditatea relativă a mediului max. 65%.

Certificări  
ISO





Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport, ce poate determina scaderea aderentei, a luciului sau basicari.

Produsele nu se vor aplica pe timp de ceata, ploaie, ninsoare, sau cand exista pelicula de apa sau gheata pe suprafata suport.

Se va evita de asemenei aplicarea produselor in conditii de vant puternic sau in prezenta unei mari cantitati de praf in atmosfera.

### ***NU SE VA UTILIZA SUB +5°C SAU PE SUPRAFETE UMEDE***

Spalarea sculelor se face imediat dupa incetarea lucrului, cu apa, urmata de stergere cu o panza din bumbac sau in.

## **6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT**

Produsul se livreaza in ambalaje din PP inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare: A NU SE UTILIZA SUB +5°C.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre +5 si +30°C.

### ***ATENTIE!***

***Depozitarea la temperaturi de sub +5°C poate duce la deteriorarea produsului.***

## **7. TERMEN DE VALABILITATE**

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

- sedimentare de pigment - Se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta
- cresterea vascozitatii - Se corecteaza prin adaugarea de apa

Produsul dintr-un ambalaj partial golit are o valabilitate mica, urmare a actiunii aerului.

La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute, si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

## **8. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA**

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu stricte norme de protectie muncii si igiena sanitara in vigoare.

Pe parcursul aplicarii produsului se va asigura ventilatia corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

### **PRODUSUL NU ESTE TOXIC SAU INFLAMABIL**

Certificari  
ISO



Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare, in totalitate.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare folosirii acestuia in afara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.

### Contact:

**S.C. Romtehnochim S.R.L.**  
Jilava, Strada Steaua Sudului, Nr. 22

-  021-457.1693, 021-457.0638; 021-457.0646;  
0724-509.552, 0724-577.075
-  [office@emex.ro](mailto:office@emex.ro)
-  [www.emex.ro](http://www.emex.ro)

Socializati cu noi !



### Certificări ISO





## Certificări ISO

