

Fisa tehnica a produsului:

LAC POLIURETANIC PENTRU MOBILA "EMEX"



1. GENERALITATI

Lacul Poliuretanic pentru Mobila "Emex" este un produs bicomponent, profesional ce se va aplica doar de personal calificat si cu experienta in utilizarea rasinilor bicomponente, pe baza de rasini acrilo-poliolice, aditivi speciali si intaritor de tipul izocianat alifatic, ce confera pelicule foarte rezistente la factorii agresivi: cerneala, cafea, fructe, etc. Produsul se mai caracterizeaza prin rezistente deosebite la frecare, luciu remarcabil si o foarte buna claritate.

Lacul poate fi fabricat de asemenei in varianta semi-lucioasa sau chiar mata.

Mecanismul de formare a peliculei este determinat de conversia chimica la amestecul cu intaritorul (de tip izocianat alifatic).

Produsul este transparent, dar poate fi usor nuantat, industrial, la cerere.

Elemente caracteristice principale:

- aderenta mare la suport;
- putere de penetrare foarte buna;
- etalare buna;
- duritate mare;
- durabilitate;
- rezistenta la ingalbenire;
- rezistenta buna la uzura;
- rezistenta la apa;
- rezistenta la patare (cafea, suc de fructe, ceai, etc.);
- luciu superior;
- varainta mata sau semi-lucioasa;
- rezistenta mare la intemperii, factori chimici, medii alcaline.

Detalii produs - bicomponent:

- Componenta A - Baza poliuretanica (rasina poliolica);
- Componenta B - Intaritor izocianat alifatic;

Certificări
ISO





2. DOMENII DE UTILIZARE

Sistemul de Lac Poliuretanic pentru Mobila "Emex" este recomandat pentru lacuirea tuturor suprafetelor sau elementelor din lemn, cu precadere a obiectelor de mobiler industriale sau artizanale chiar a celor utilizate intens, atat in interior cat si la exterior. Se foloseste ca strat final in sisteme de protectie si decorare pentru mobila fabricata atat industrial cat si artizanal, din lemn, de interior sau de gradina, unde se cere un aspect performant, cu luciu superior si rezistente deosebite la factori agresivi sau de patare

Lacul prezinta rezistente deosebite la uzura si factorii de mediu, lumina si UV, dar si luciu si etalare deosebite. Este foarte rezistent la produse alimentare sau chimice generale, ceea ce il recomanda pentru vopsirea de bucatarii, zone expuse la murdarire in exces, etc.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Produsul ca atare				
1.	Aspect, culoare	-	produs omogen, fara inclusiuni, transparent	examinare vizuala
2.	Continut de substante nevolatile (3 ore la 125°C)	%	min. 55	SR EN ISO 3251-08
3.	Densitate, la 20°C	g/cm³	1,05 ± 0,05	SR ISO 2811-1-2002/AC:2006
4.	Timp scurgere, φ 4, 23°C	s	40 - 60	SR EN ISO 2431-1997/AC : 2003
5.	Viabilitate amestec (Pot-life) 20±2°C	Minute	max. 30	SR EN ISO 9514-2005
6.	Timp de uscare, 23°C: - pentru reacoperire - finala	ore	12 24	SR EN ISO 9117-1:2009
7.	Consum specific	g/m²/strat	110 - 140	Functie de suport
8.	COV	g/l	Max. 499	EN ISO 11890-2
9.	Categorie si subcategorie produs (cf. D E 2004/42/CE)	g/l	A/j (acoperiri performante reactive bicomponente cu destinatie speciala) Valori COV limita: 500 (2010) - SBS	
Pelicula				
10.	Aspect	-	pelicula continua, fara defecte, lucioasa	Examinare vizuala
11.	Aderenta la suport, 1mm Incerarea la caroaj	cifra de aderenta	0 - 1	SR ISO 2409:2007
12.	Elasticitate, min.	mm	min. 4	SR ISO 1520:2002
13.	Flexibilitate, max. dorn cilindric	mm	min. 3	SR EN ISO 1519:2003
14.	Determinarea reflexiei regulate la 60°	%	90 - 120	SR ISO 2813+C1:1997/A99:2003

Certificări ISO





4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Este obligatorie respectarea stricta a tuturor indicatiilor, precautiilor sau limitarilor, de mai jos, in vederea obtinerii unor performante maxime ale produsului.

Mod de aplicare:

Prin pulverizare.

Se amesteca cele 2 componente.

Raport gravimetric informativ componente (A/B) - 1.000 gr. A / 300 gr. B (*)

Foarte important:

Cantitatea de intaritor se calculeaza pentru fiecare lot in parte, existand posibilitatea aparitiei de mici diferente. Este necesar ca, daca nu se amesteca in totalitate cantitatile predozate, sa existe confirmarea producatorului cu privire la raportul de intarire.

Se tine seama de timpul scurt de viabilitate al amestecului, de doar max. 30 min. la 20°C.

Nu se va face dozare volumetrica, ci doar gravimetrica, prin cantarie.

Amestecarea se va face folosind un agitator mecanic, la viteza mica de rotatie, pentru evitarea incalzirii produsului, in mod uniform, in toata masa acestuia, timp de max. 2 minute.

Nerespectarea raportului masic, sau o superficiala amestecare a componentelor, poate conduce la obtinerea unei pelicule cu aspect necorespunzator.

Amestecul obtinut are o durata limitata de utilizare (viabilitate sau pot-life), ce depinde atat de temperatura ambianta cat si de cantitatea preparata si **este de max. 30 min la 20°C. Dupa acest interval de timp, produsul va gelifica nemaifiind utilizabil.**

Perioada de viabilitate a produsului poate scadea odata cu cresterea temperaturii si marirea cantitatii de amestec, datorita accelerarii reactiilor chimice, la temperaturi mai mari de 23°C.

Produsul NU este compatibil cu apa.

Produsul poliuretanic in contact cu apa, in faza de preparare / aplicare, sufera deteriorari irreversibile, calitatea rezultata fiind afectata semnificativ.

Corectia vascozitatii se face prin adaugare de **Solvent Poliuretanic "Emex"** conform indicatiilor producatorului.

Se recomanda aplicarea a minimum doua straturi, pentru obtinerea de performante optime de rezistenta si durabilitate.

Intre straturile de lac aplicarea se va face la cca. 12 ore, la temperatura de 23°C.

Atentie:

Daca termenul de aplicare intre straturi a depasit max. 30 ore, suprafata va trebui reslefuita pentru asperizare, intrucat aderenta pentru un alt strat de lac este mult diminuata.

Pregatirea suprafetei-suport:

Aplicarea **Lacului Poliuretanic pentru Mobila "Emex"** pe suport se face numai dupa pregatirea sa corespunzatoare: sa fie stabil, rezistent, curat, desprafuit si degresat.

- suprafetele ce urmeaza a se lacui se rascheteaza, apoi se slevuiesc cu hartie abraziva de granulatie medie, pana la indepartarea tuturor asperitatilor si se curata pentru indepartarea

* In functie de lot, pot exista mici diferente de cantitate. Ambalajele sunt predozate cu cantitatile exacte.



murdariei sau urmelor de grăsimi imbibate în fibre;

- praful rezultat se îndepărtează cu perii cu par moale, lavete textile, sau prin aspirare;
- în cazul în care suprafața a mai fost lacuită sau vopsită cu produse de alt tip decât epoxidic sau poliuretanic, se recomandă îndepărarea completă a stratului anterior prin razuire, slefuire, sau folosind un *decapant de tipul "Emex CM Cleaner"* (doar după teste prealabile de compatibilitate). Se are în vedere îndepărarea oricărora urme de murdarie sau grăsimi impregnate în fibre;
- în cazul în care protecția anterioară este foarte bună, aceasta se va slefuiri, cu hartie abrazivă și se va îndepărta praful rezultat. Se vor efectua teste de compatibilitate și se va trece la vopsire numai dacă acestea corespund;
- umiditatea lemnului trebuie să fie max. 8%;
- degresarea se face cu un diluant "Emex" recomandat de producător;

5. CONDITII DE APLICARE

Produsul se conditionează la temperatură de aplicare minim 24 ore înainte de folosire.

Inainte de deschiderea ambalajului se îndepărtează de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul. Nu se deschide în incaperi cu praf.

Se omogenizează bine componenta A în ambalajul original, folosind un amestecator mecanic, în vederea redispersării eventualului sediment. Timpul de amestecare, chiar dacă nu s-a adăugat întaritorul, nu va depăși 2 min. Se adaugă apoi și componenta B, de asemenei prin amestecare mecanică. **Se evită amestecarea violentă sau la viteza mare.**

Compatibilitate:

Este interzisa cu desavarsire amestecarea produsului cu orice alti compusi chimici, indiferent de natura acestora, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate. Orice alte produse conexe vor fi fabricate de producătorul "Romtehnochim" sau recomandate de acesta, pentru asigurarea unei compatibilitati maxime.

Temperatura optimă de aplicare a produsului: 15 - 30°C.

Temperatura produsului: 15 - 30°C.

Temperatura suportului: 15 - 30°C.

Umiditatea relativă a mediului max. 55%.

Umiditatea suportului max. 8%.

Nu este recomandata aplicarea produsului sub pragul de +15°C, intrucat timpul de uscare se poate prelungi necontrolat.

Temperatura suportului va fi cu cel puțin 3°C peste temperatură punctului de rouă pentru a evita condensarea umidității pe suport, ce poate determina scaderea aderenței, a luciului sau basicari.

Produsele nu se vor aplica pe timp de ceată, ploaie, ninsoare, sau cand există pelicula de apă sau gheata pe suprafața suport.


Se va evita deasemeni aplicarea produselor în condiții de vant puternic sau în prezenta unei mari cantități de praf în atmosferă.

Spalarea sculelor se face imediat după incetarea lucrului, cu diluant, urmată de stergere cu o panza din bumbac sau in.

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

Certificări
ISO





Produsul se livreaza in ambalaje metalice inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare specifice, privind nocivitatea si toxicitatea.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5 si 30°C.

Depozitarea la temperaturi mai mici de 5°C poate duce la deteriorarea intaritorului si pierderea proprietatilor acestuia.

Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special amenajate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiatii solare sau intemperii, respectand reglementarile privind transportul substancelor inflamabile si nocive.

7. TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade este posibila, ca si modificare care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produsului, cresterea vascozitatii, ce poate fi corectata prin adaugarea unui diluant recomandat de producator, si la indicatiile acestuia

Produsul dintr-un ambalaj parcial golit nu mai poate fi folosit, urmare aparitiei reactiilor chimice specifice.

La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

8. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA

Produsul contine solventi cu caracter inflamabil si nociv.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de preventie a incendiilor, normele de protectie muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice:

- prezența surselor de foc deschis (scantei, fumat, etc.);
- utilizarea echipamentelor electrice și uneltele neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor.

Pe parcursul aplicarii produsului se vor asigura ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

Certificări
ISO



Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare, in totalitate.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare folosirii acestuia in afara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.

Contact:

S.C. Romtehnochim S.R.L.
Str. Steaua Sudului Nr. 22, Jilava

-  021-457.1693, 021-457.0638; 021-457.0646;
0724-509.552, 0724-577.075
-  office@emex.ro
-  www.emex.ro

Socializati cu noi !



Certificări ISO

