

Fisa tehnica a produsului:

## VOPSEA SUPERLAVABILA SILICATICA EXTERIOR "EMEX"



### 1. GENERALITATI

*Vopseaua Lavabila Silicatica de Exterior "Emex"* este un produs profesional, de calitate avansata, pe baza de silicat de potasiu (regasit in literatura de specialitate sub numele de "apa de sticla"), pigmenti, stabilizatori si aditivi speciali de hidrofobizare, cu proprietati superioare de pelicula, cu duritate excelenta si capacitate de autocuratare datorata "efectului de Lotus" pentru finisarea sau restaurarea tencuierilor minerale interioare.

Spre deosebire de vopsele lavabile conventionale (acrilice, vinilice), aceasta vopsea nu formeaza doar o pelicula pe suprafata aplicata, ci patrunde in suport, formand corp comun cu aceasta si consolidandu-l.

Poate fi colorata doar industrial. *Nu se va nuanta cu paste de colorare.*

#### Elemente caracteristice principale:

- aderenta excelenta la suport;
- duritate foarte ridicata;
- putere mare de acoperire;
- grad de alb ridicat;
- impermeabilitate la intemperii sau apa;
- permeabilitate la aer;
- lavabilitate exceptionala;
- rezistenta mare la murdarire;
- rezistenta in zone de exploatare intensa;
- durata lunga de viata;
- rezistenta mare la imbatranire;
- rezistenta mare la factori de mediu;
- rezistenta la cicluri de inghet-dezghet;
- caracter nepoluant;
- rezistenta la radiatii UV.

### 2. DOMENII DE UTILIZARE

*Vopseaua Lavabila Silicatica de Exterior "Emex"* este utilizata pentru protejarea si finisarea superioara a suprafetelor supraterane, noi sau vechi, situate la exterior, ca: beton, zidarie, tencuieri de ciment, tencuieri vechi compacte si rezistente, gleturi minerale cimentice,

Certificări  
ISO



tencuieli var-ciment, sisteme termoizolante, conglomerate minerale, zugraveli vechi de natura minerala, compacte si uscate, suporturi expuse la factori meteorologici zonali (zone montane cu umiditate ridicata, zone litorale, etc). Este recomandata in special la fatade expuse la factori poluananti majori ca noroi, praf, saruri poluanante din atmosfera, gaze de esapament in zone cu trafic intens, bucatarii industriale, alte spatii in care sunt eliberati aburi sau vaporii grasi, etc.

*Este, in mod special, utilizata la restaurari de cladiri sau elemente arhitecturale, indiferent de gradul de solicitare sau expunere la conditii de mediu.*

**Conditionat, sau cu teste prealabile de compatibilitate si aderenta, se poate aplica si pe suporturi de rigips, gleturi de ipsos, tencuieli cu ipsos, etc.**


**Nu se va aplica pe: straturi vechi de vopsea bogata in rasina, materiale sintetice si rasini, lacuri, vopsele de ulei, suprafete moi si elastice, etc.**

### 3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
<b>Produsul ca atare</b>				
1.	Aspect	-	produs omogen, tixotrop, fara depunerii	examinare vizuala
2.	Densitate, la 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1,50 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1-2002/AC:2006
3.	Continut de substanțe nevolatile (3 ore la 125°C)	%	min. 65 ± 1	SR EN ISO 3251-08
4.	Putere de acoperire	numar straturi	2	SR ISO 6504-3:2003
5.	Consum specific	g/m <sup>2</sup> /strat	200	Functie de rugozitatea suprafetei
6.	pH	-	min. 11	STAS 8619/1 - 90
7.	COV	g/l	Max. 35	EN ISO 11890-2
8.	Categorie si subcategorie produs (cf. DE 2004/42/CE)	g/l	A/c (acoperiri pentru pereti exterior pe substrat mineral) 40 (2010) - SBA	
<b>Pelicula</b>				
9.	Aspect	-	pelicula continua, fara defecte, dura, mata	examinare vizuala
10.	Timp de uscare: - pentru reacoperire - total	ore	6 72	SR EN ISO 9117-1:2009
11.	Rezistenta la umiditate	ore	Min. 200	SR EN 60068-2-30:2007

### 4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

*Este obligatorie respectarea stricta a tuturor indicatiilor, precautiilor sau limitarilor, de mai jos, in vederea obtinerii unor performante maxime ale produsului.*

**Mod de aplicare:**

Cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare airless.

**Pregatirea suprafetei-suport:**

Aplicarea produsului pe suprafata se face numai dupa pregatirea corespunzatoare, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

- **Betonul sau mortarele noi (inclusiv reparatiile), necesita ce putin 28 zile pentru intarire si uscare inaintea aplicarii; nerespectarea acestei conditii afecteaza rezistenta produsului in timp, determina exfolieri sau basicari, iar vopsele colorate pot suferi modificari cromatice.**

Se vor urmari urmatoarele:

- suprafetele tencuite se verifica prin ciocanire inainte de aplicarea produsului; daca se dovedesc necorespunzatoare (suna a gol) se indeparteaza complet tencuiala, pana la zidarie si se refac cu un mortar de aceeasi clasa cu cel initial;
- se remediază fisurile si alte imperfektii inainte de aplicarea produsului;
- vopsele vechi, neaderente, se indeparteaza complet prin razuire, slefuire, sau folosind o solutie chimica, speciala pentru decapare de tipul "**Emex CM Cleaner**", **cu teste prealabile de compatibilitate**;
- vor fi curatate, de asemenei, toate suprafetele care sunt acoperite de elemente potential antiaderente, ca praf, grasimi, vopsele pe baza de rasini, bitum, etc.
- zonele atacate de mucegai se curata si se impregneaza cu **Solutia de Sanitizare Anti-mucegai "Emex Forte"**;
- daca exista inclusiuni metalice, acestea se vor acoperi in prealabil cu un grund alchidic anticoroziv din gama "Emex", cum ar fi **Grundul Alchidic Anticoroziv "Emex"**, sau similar.
- suprafetele ce se vor acoperi cu **Vopsea Lavabila Silicatica Exterior "Emex"** se curata de impuritati sau grasimi, se asperizeaza, praful rezultat indepartandu-se prin aspirare;
- la finalul pregatirii suprafetele trebuie sa fie netede, plane, uscate, rezistente si stabile.

Pentru suprafete noi (inclusiv reparatii) se va aplica in mod obligatoriu **Amorsa Silicatica de Perete "Emex"**.

**In cazul in care exista incertitudini asupra componetiei suportului, se vor face teste prealabile de compatibilitate. Aplicarea vopselei silicatice se poate face la min. 4 zile de la efectuarea testelor.**

## 5. CONDITII DE APPLICARE


Produsul se conditioneaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de folosire.

Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul. Nu se deschide in incaperi cu praf.

Se omogenizeaza bine produsul in ambalaj, folosind un amestecator mecanic, in vederea redispersarii eventualului sediment.

### **NU SE VA UTILIZA APA PENTRU DILUARE CI DOAR AMORSA**

In functie de modul de aplicare, **se regleaza vascozitatea, prin adaugarea de amorsa**. Pentru aplicare cu pensula sau rola vopseaua se dilueaza, la primul strat, cu max. 5%, iar la al doilea cu max. 3% **amorsa**. Intervalul de aplicare intre straturi este de minim 6 ore.



### Compatibilitate:

Este interzisa cu desavarsire amestecarea produsului cu alti compusi chimici sau vopsele, chiar similare, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate.

Nuantarea produsului se face doar de catre producator; nu se nuanteaza cu paste de colorare. Straturile pregatitoare (amorse, grunduri, etc.) vor fi fabricate de producatorul "Romtehnochim" sau recomandate de acesta, in vederea asigurarii compatibilitatii. Este exclusa amestecarea cu var, huma sau alte umpluturi.

Temperatura optima de aplicare a produsului: 10 ÷ 30°C.

Temperatura produsului: 10 ÷ 30°C.

Temperatura suportului: 10 ÷ 30°C.

Umiditatea relativa a mediului max. 65%.

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport, ce poate determina scaderea aderentei, sau exfolieri ori basicari.

**Diluarea produsului se face doar cu amorsa in limitele recomandate. Depasirea acestora va avea ca efect scaderea aderentei, a puterii de acoperire si a rezistentei in timp.**

Produsul nu se va aplica pe timp nefavorabil, la temperaturi negative, pe ninsoare, sau cand exista pelicula de apa sau gheata pe suprafata-suport.

Se va evita deasemeni aplicarea produselor in conditii de vant puternic sau in prezenta unei mari cantitati de praf in atmosfera.

Produsul nu se va aplica pe timp nefavorabil, la temperaturi negative, pe ninsoare, sau cand exista pelicula de apa sau gheata pe suprafata-suport.

Nu se va aplica nici sub actiunea directa a razelor solare, sau in conditii de ceata, ploaie, ori umiditate crescuta.

### **NU SE VA UTILIZA SUB +5°C SAU PE SUPRAFETE UMEDE**

Certificări  
ISO



Spalarea sculelor se face imediat dupa incetarea lucrului, cu apa, urmata de stergere cu o panza din bumbac sau in.

### **6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT**

Produsul se livreaza in ambalaje din PP sau PE inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare: A NU SE UTILIZA SUB +5°C.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre +5 si +30°C.

#### **ATENTIE!**


**Depozitarea la temperaturi de sub +5°C poate duce la deteriorarea produsului.**

### **7. TERMEN DE VALABILITATE**

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

- usoara sedimentare - se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta.
- cresterea vascozitatii - se vor adauga cantitati mici de amorsa.



Produsul dintr-un ambalaj parțial golit are o valabilitate mică, urmare apariției unei pelicule uscate generate de evaporarea apei din produs. La depășirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform condițiilor tehnice prevazute și poate fi utilizat dacă aceste caracteristici corespund.

## 8. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictete normele de protecția muncii și igiena sanitată în vigoare.

Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele.

Pe parcursul aplicării produsului se va asigura ventilatia corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta regulile de igienă muncii.

## PRODUSUL NU ESTE TOXIC SAU INFLAMABIL

*Toate informațiile de mai sus sunt oferite cu buna credință, în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca înregistrată a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., și trebuie respectate ca atare, în totalitate.*

*Produsele „EMEX” sunt destinate utilizării profesionale. Orice abatere de la condițiile și metodele de aplicare, depozitare sau pregătire a suprafetei poate influența negativ performanțele produselor puse în opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare folosirii acestuia în afara recomandarilor sale.*

*Toate produsele sunt realizate în sistemul de Management Integrat al Calității ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.*

Certificări  
ISO

Contact:



**S.C. Romtehnochim S.R.L.**  
Str.Steaua Sudului, Nr. 22, Jilava, Ilfov

- 021-457.1693, 021-457.0638; 021-457.0646;  
0724-509.552, 0724-577.075
- [office@emex.ro](mailto:office@emex.ro)
- [www.emex.ro](http://www.emex.ro)

Socializați cu noi !



Certificat Nr.0277

ISO 9001

Certificat Nr.4068

ISO 14001



Certificat Nr.2972

OHSAS 18001



Certificat Nr.2972

OHSAS 18001

