


Fisa tehnica a produsului:

PARDOSEALA POLIURETANICA DECORATIVA - COVOR DE CUARTZ "EMEX PEBBLE"



1. GENERALITATI

Pardoseala Poliuretanica Decorativa "Emex Pebble" denumita si Covor Poliuretanic de Piatra este un sistem profesional ce se va aplica doar de personal specializat si cu experienta in utilizarea rasinilor bicomponente. Este destinat cu prioritate suprafetelor exterioare, unde **rasina epoxidica nu este recomandata, datorita rezistentei mult mai slabe la lumina.** Exponerea rasinilor epoxidice la UV sau doar la lumina determina, in timp ingalbenire superficiala, patare, cretare si alte modificari nedorite de aspect. Sistemul poate fi aplicat si la interior cu rezultate remarcabile, in special de rezistenta.

Spre deosebire de sistemul epoxidic, recomandat doar la interior si, in special pentru zone industriale, Pardoseala Poliuretanica Decorativa "Emex Pebble" este utilizata atat in spatii industriale, pentru caracteristicile superioare de duritate si rezistenta, cat si in spatii deschise, situate la exterior, sau la interior, unde prioritara este aspectul decorativ.

Produsul confera suporturilor calitati speciale printre care rezistenta deosebita la uzura, aderența mare la suport, rezistenta mare la intemperii sau medii puternic agresive chimic, variații mari de temperatură, trafic intens, duritate remarcabila, etc., dar si o durata mare de viata.

Sistemul este tricomponent, alcătuit din combinatii de granule divers colorate de cuartz, incluse intr-o masa de Lac Poliuretanic Solvent-Free amestecat omogen cu intaritorul aferent.

- **A - Lac poliuretanic fara solvent pe baza de co-polyol (poliuretanic) - 0,85 Kg**
- **B - Intaritor poliuretanic: isocianat alifatic de vascozitate marita - 1,25 Kg**
- **C - Granule de cuartz cu marimi intre 2 si 4 mm - 25 Kg**

Se pot utiliza si alte dimensiuni, dar efectul decorativ se manifesta cel mai bine in acest interval. *Aceste cantitati acopera o suprafață de circa 3 mp,* la un consum mediu informativ de cca 9 kg/ mp., in functie de dimensiunea granulei, care determina si grosimea stratului final.

Cantitatile au doar titlu orientativ. Se vor face teste succesive pentru determinarea consumului exact in functie de calitatea suprafetei, marimea granulei si modul de aplicare

Aspectul este mozaicat. Culoarea este determinata de amestecul de granule colorate.

Elemente caracteristice principale:

- duritate excelenta;
- **durata de viata min. 10 ani;**
- aspect decorativ de exceptie;
- elasticitate superioara;
- capacitate buna de impermeabilizare;



- rezistenta mare la abraziune;
- rezistenta excelenta la uzura;
- rezistenta mare la trafic greu;
- rezistenta mare la agenti corozivi;
- rezistenta la variatii de temperatura;
- rezistenta la vibratii si socuri mecanice;
- rezistenta mare la intemperii, medii alcaline;
- rezistenta mare la hidrocarburi si agenti corozivi;
- stabilitate mare la UV sau lumina intensa.

2. DOMENII DE UTILIZARE

Sistemul se foloseste in domeniul constructiilor civile si industriale, pentru *realizarea de pardoseli in special exterioare*, dar si interioare, de tip "high solid", cu aspect final superior si buna elasticitate, care sunt folosite in zone de trafic intens, expuse mediilor chimice, stropirii cu benzine sau uleiuri, alti contaminanti chimici, sau chiar dejectii animaliere, socurilor mecanice, pentru o protectie deosebita, dar si pentru un aspect placut in spatii cum ar fi: birouri, zone de prezentare, magazine, expozitii, hale de procesare carne sau lapte sau de imbuteliere bauturi, cluburi, discoteci, laboratoare, farmacii, scoli, bucatarii de restaurant, show-room-uri, terase deschise, pardoseli cimentice situate in special la exterior, parcuri deschise, etc.

Este recomandata aplicarea unui top-coat cu *Lac Poliuretanic de Protectie Radiatii "Emex UV Shield"*, pentru consolidarea stabilitatii la lumina si UV.

3. CARACTERISTICI TEHNICE (*)

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Produsul ca atare				
1.	Aspect, culoare	-	produs omogen transparent	examinare vizuala
2.	Continut de substanțe nevolatile (3 ore la 125°C)	%	min. 99	SR EN ISO 3251-03
3.	Densitate, la 20°C	g/cm ³	1,00 - 1,05	SR ISO 2811-1-2002/AC:2006
4.	Viabilitate amestec (Pot-life) 23±2°C	Minute	max. 30	SR EN ISO 9514-2005
Pelicula				
5.	Aspect	-	Suprafata continua, plana	Examinare vizuala
6.	Timp de uscare la 23°C - superficial (circulabil) - in profunzime - total (exploatare)	Ore Ore Zile	12 ore 24 ore 5 zile	SR EN ISO 1517-1999 SR EN ISO 9117-1:2009
7.	Rezistenta la apa: (20°C, timp imersie 500 ore; timp revenire 2 ore)	-	buna, fara basicari, inmuieri, pierderea adereniei, fara modificari semnificative.	SR EN ISO 2812-2:2007

* Se refera doar la partea lichida, granulele avand influenta numai asupra duritatii si aspectului.

Certificări
ISO



8.	Rezistenta la abraziune	g nisip/ μm	min. 500	STAS 2188/1-74
9	Rezistenta la ulei mineral (20°C, timp imersie 48 ore; timp revenire 2 ore)	-	buna, fara basicari, inmuieri, pierderea aderentei, fara modificari semnificative.	SR EN ISO 2812/1:2007
10.	Rezistenta la solutie de NaOH 10% (20°C; timp imersie 4 ore, timp revenire 2 ore)	-	buna, fara basicari, inmuieri, pierderea aderentei, fara modificari semnificative.	SR EN ISO 2812/2:2007

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Este obligatorie respectarea stricta a tuturor indicatiilor, precautiilor sau limitarilor de mai jos, in vederea obtinerii unor performante maxime ale produsului.

Mod de aplicare:

Amorsa si straturile pregratitoare se vor aplica prin roluire cu trafaleti cu par scurt. Faina de quartz pentru ancorare se disperseaza manual.

Stratul final de amestec cu granule de marmura, se intinde cu gletiera.

La exterior, pentru amorsare sau ancorare, NU se vor folosi produse epoxidice.

Foarte important:

Cantitatea de intaritor se calculeaza pentru fiecare lot in parte, existand posibilitatea aparitiei de mici diferente. Este necesar ca, daca nu se amesteca in totalitate cantitatatile predozate, sa existe confirmarea producatorului cu privire la raportul de intarire. Se tine seama de timpul scurt de viabilitate al amestecului, de doar max. 30 min. la 23°C.

Nu se va face dozare volumetrica, ci doar gravimetrica, prin cantarire.

Amestecarea se va face folosind un agitator mecanic adevarat, la viteza mica de rotatie, pentru evitarea incalzirii produsului, timp de max. 2 minute.

Nerespectarea raportului masic, sau o superfciala amestecare a componentelor, poate conduce la obtinerea unei pelicule cu aspect necorespunzator.

Amestecul obtinut are o durata limitata de utilizare (viabilitate sau pot-life), ce depinde atat de temperatura ambianta cat si de cantitatea preparata si **este de max. 30 min. la 23°C.**

Dupa acest interval de timp, produsul va gelifica nemaiifiind utilizabil.

Perioada de viabilitate a produsului poate scadea odata cu cresterea temperaturii si marirea cantitatii de amestec, datorita accelerarii reactiilor chimice, la temperaturi mai mari de 23°C.

Produsul NU nu se dilueaza.

Produsul NU este compatibil cu apa.

Produsul poliuretanic in contact cu apa, in faza de preparare / aplicare, sufera deteriorari irreversibile, calitatea rezultata fiind afectata semnificativ.

Pregatirea suprafetei-suport:

Aplicarea produsului pe suprafata se face numai dupa o pregatire corespunzatoare, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

- betonul (inclusiv reparatii) necesita 28 zile pentru intarire si uscare inaintea aplicarii;
- se remediază fisurile si alte imperfecțiuni înainte de aplicarea produsului;
- vopselele vechi, neaderente se indepartează în totalitate prin razuire, sablare, slefuire

cu discuri diamantate, sau prin utilizarea unei *solutii chimice pentru decapare de tipul "Emex CM Cleaner"*, cu teste prealabile de compatibilitate; nu se admit urme de alte vopsele;

- suprafetele ce urmeaza a se acoperi se curata de impuritati si/ sau grasimi, se slefuiesc cu discuri diamantate, sau se sableaza, praful rezultat indepartandu-se prin aspirare, sau cu ajutorul periilor cu par moale;

- trebuie avut in vedere ca betoanele care contin aditivi ca: silicati, alcool polivinilic, ceruri, etc., pot influenta in mod negativ aderenta produsului la suport;

- eflorescentelete se vor indeparta de preferinta cu discuri, perierea nefiind eficienta. Nu se recomanda sablarea cu nisip sau decaparea acida. Daca se foloseste totusi decaparea acida, in situatii speciale (urme persistente de ulei, etc.), atunci aceasta se va face cu acid clorhidric diluat la max. 15% concentratie, cca. 0,5 l/m². Se va cauta obtinerea unei spumari uniforme. Suprafata va fi spalata ulterior abundant cu detergent, in vederea inlaturarii urmelor de acid si obtinerea unui pH=7, dupa care se usuca;

- la finalul pregatirii suprafetele trebuie sa fie netede, plane, uscate, rezistente si stabile.

Suprafetele care prezinta contaminari majore cu silicati, uleiuri minerale, ceruri, aditivi de impermeabilizare, etc. se vor slefui si degresa cu atentie. Daca este necesar se va executa decapare acida. In cazul in care nici una dintre solutii nu elimina complet contaminantii, se va face o slefuire cat mai profunda (min. 2 mm) si se va aplica un prim strat de sapa autonivelanta minerala, la grosimea necesara.

5. CONDITII DE APLICARE

Produsul se conditioneaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de folosire.

Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul. Nu se deschide in incaperi cu praf.

Se omogenizeaza bine componenta A in ambalajul original, folosind un amestecator mecanic. Timpul de amestecare, chiar daca nu s-a adaugat intaritorul, nu va depasi 2 min. Se adauga apoi si componenta B, de asemenei prin amestecare mecanica. **Se va evita amestecarea violenta sau la viteza mare.**

Compatibilitate:

Este interzisa amestecarea produsului cu orice compus chimic, sau alte produse, chiar similare, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate.

Pentru asigurarea unei compatibilitati maxime, orice materiale conexe, vor fi fabricate de producatorul "Romtehnochim", sau recomandate de acesta.

Temperatura optima de aplicare a produsului: 15 ÷ 30°C.

Temperatura produsului: 15 ÷ 30°C.

Temperatura suportului: 15 ÷ 30°C.

Umiditatea relativa a mediului: max. 55%.

Umiditatea suportului: max. 6%.

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport, ce poate determina aparitia de defecte.

Produsele nu se vor aplica pe timp de ceata, ploaie, ninsoare, sau cand exista pelicula de apa sau gheata pe suprafata-suport.

Se va evita de asemenei aplicarea produselor in conditii de vant puternic sau in prezena unei mari cantitati de praf in atmosfera.

Spalarea sculelor se face imediat dupa incetarea lucrului, cu diluant, urmata de stergere cu o panza din bumbac sau in.

Certificări
ISO





Nu este recomandata aplicarea produsului sub pragul de +15°C, intrucat timpul de uscare se poate prelungi necontrolat.

6. DETALII PRIVIND APPLICAREA

Se vor urmari urmatoarele etape:

1. Amorsare cu *Amorsa Poliuretanica Solvent-Free "Emex HS100"* prin roluire.
2. **Recomandare:** Pentru ancorare se disperseaza granula de marmura peste o rasina poliuretanica solvent-free, sau alta rasina poliuretanica recomandata de producator.
3. Amestec granule colorate de marmura dispersate in masa produsului: rasina + intaritor + granule. Raport componente pe mp (orientativ):
 - A - Lac poliuretanic fara solvent pe baza de co-polyol (poliuretanic) - **0,28 Kg**
 - B - Intaritor poliuretanic: isocianat alifatic de vascozitate marita - **0,42 Kg**
 - C - Granule de cuartz cu marimi intre 2 si 4 mm - **8,33 Kg**
4. Sigilare finala cu *Lac Poliuretanic "Emex UV Shield"*.

Produsele: Amorsa Poliuretanica Solvent-Free, Rasina pentru Ancorare, si Lacul de Sigilare nu sunt calculate la pachetul standard.

7. MODALITATEA DE APPLICARE¹

• Se executa operatiile premergatoare, descrise anterior, pentru obtinerea de suprafete netede, plane, uscate, rezistente si stabile.

- slefuire
- aspirare
- degresare, dupa care se trece la:
- Amorsare:

Se aplica *Amorsa Poliuretanica Solvent-Free "Emex HS100"*, in amestec cu intaritorul aferent in proportiile recomandate. Aceasta amorsa are rolul de a asigura impregnarea suprafetei, in vederea stabilizarii suportului si umplerea porilor prezenti in beton, pentru evitarea aparitiei de crateri, zone mate, pori, intepaturi, sau fenomene de cretare. Aplicarea se face prin roluire.

- Aplicare strat de ancorare:

Acesta consta in aplicarea de baza poliuretanica, peste care se disperseaza granule de marmura de aceeasi dimensiune ca la stratul final.

- Aplicare:

Aplicarea propriu-zisa a Covorului Poliuretanic de Piatra "Emex Pebble" se face prin amestecarea celor 3 componente in proportiile aratare mai sus si intinderea acestora cu gle-tiera pe suprafata. Se face o lisare cat mai intensa a stratului. Aplicarea se va face dupa min. 24 de ore si max. 30 de ore de la aplicarea stratului de ancorare, la temperatura de 23°C.

De mentionat ca o lisare superficiala, cu multi pori neacoperiti va necesita la sigilarea finala o cantitate mai mare de lac.

- Sigilare finala:

Dupa uscare (cca 24 ore), se va sigila suprafata cu *Lac Poliuretanic de Protectie "Emex UV Shield"*, atat pentru umplerea porilor, cat si pentru protectia la lumina, in unul sau doua straturi in functie de gradul de luciu dorit.

Toate informatiile de mai sus, privind aplicarea, au doar caracter informativ. Acest sistem de pardoseala se aplica doar cu personal specializat.

Romtehnochim nu-si asuma nici o responsabilitate pentru aplicarea incorecta sau defectuoasa, cu rezultate posibil sub nivelul asteptarilor.

¹ Operatiile au doar caracter informativ. Acest sistem de pardoseala se va aplica numai de personal specializat.

8. CONSUM SPECIFIC

Consumul, in conditii optime de aplicare, este prezentat la punctul 1 si la punctul 7, dar poate fi influentat semnificativ de imperfecțiunile suportului, marimea granulei si metoda de aplicare. Pierderile din cursul pregătirii si aplicarii trebuie luate separate in calcul.

Utilizarea de granule mai mici, va diminua consumul, care va trebui determinat prin încercări succesive. Grosimea de strat se raportează la dimensiunea granulelor.

9. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsul se livrează în ambalaje metalice închise etans, iar granula în saci de hartie. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producătorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul și data fabricației, subcategoria produsului, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semne avertizoare specifice, privind nocivitatea și toxicitatea.

Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi cuprinse între +5 și maxim +30°C.

ATENȚIE!

In cazul depozitarii la temperaturi mai mici de +5°C atât lacul cat și întaritorul se deteriorează și își pierd proprietatile.

Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilizate pentru transportul produselor inflamabile, neexpusă la radiatii solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanelor inflamabile și nocive.

10. TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricației.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

- creșterea vascozitatii componentelor lichide - va fi informat producătorul, care va decide asupra solutiei.

Produsul lichid dintr-un ambalaj parțial golit nu mai poate fi folosit, urmare gelificării. La depășirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform condițiilor tehnice prevazute și poate fi utilizat dacă aceste caracteristici corespund.

11. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA

Produsul întărit nu eliberează substanțe periculoase pentru sănătate, igienă și mediu.

Produsul gata de aplicare nu conține compuși organici volatili.

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare și eliminare reziduuri se vor efectua aplicând cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitara în vigoare.

Se interzic:

- Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele;
- Inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor;
- Ingerarea produsului.





Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena muncii.

Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare, in totalitate.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare folosirii acestuia in afara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.

Contact:

S.C. Romtehnochim S.R.L.
Str.Steaua Sudului, Nr. 22, Jilava, Ilfov

-  021-457.1693, 021-457.0638; 021-457.0646;
0724-509.552, 0724-577.075
-  office@emex.ro
-  www.emex.ro

Certificări
ISO



Socializati cu noi !