

Fisa tehnica a produsului:

LAC POLIURETANIC PE BAZA DE APA PENTRU PROTECTIE SI CORECTIE “EMEX POLIMAT”



1. GENERALITATI

Lacul Poliuretanic pe Baza de Apa pentru Protectie si Corectie “Emex Polimat” este un sistem bicomponent hibrid, de ultima generatie, realizat dintr-un amestec echilibrat de doua dispersii poliacrilice hidroxifunctionale, reticulabil cu poliizocianat hidrofilic alifatic. Contine aditivi speciali, performanti. Este utilizat cu precadere pentru o mai buna protectie si/ sau corectia ori estomparea eventualelor defecte, a suprafetelor din microbeton ori microciment, a pardoseilor elicopterizate, sau a acoperirilor epoxidice sau poliuretanice.

Prezinta o uscare relativ scurta fata de produse cu performante relativ similare si, se remarcă prin rezistența chimică, aderența mare la suport si, pelicula cu rezistență atât la abraziune și zgariere cat și la medii climatice diverse (TA, TH, N, M cf. STAS 6535-1983).

Un mare avantaj al acestui lac este absenta miroslului, fapt care permite aplicarea foarte facilă la interior, în spații inchise.

Mecanismul de formare a peliculei este determinat de conversia chimică la mixarea cu întăritorul, de tip poliizocianat hidrofilic alifatic.


In mod conventional este mat, dar se poate realiza și în varianta lucioasă sau semimat.

Elemente caracteristice principale:

- aderența excelentă;
- putere mare de penetrare;
- etalare superioară;
- duritate mare;
- durabilitate îndelungată;
- rezistență la uzură;
- rezistență la acțiunea apei;
- rezistență la factori de mediu;
- rezistență la factori chimici moderat agresivi;
- rezistență la intemperii, umiditate, mediu salin;
- rezistență la variații de temperatură;
- imbunătățește rezistența mecanică a suportului;
- aspect mat/ semilucios/ lucios;
- permite trafic pietonal sau cu vehicule usoare;
- rezistență la inghet/ dezget și UV.

Certificări
ISO





Detalii produs - bicomponent:

- Componenta A - Amestec echilibrat de dispersii poliacrilice hidrofuncionale;
- Componenta B - Intaritor poliizocianat hidrofilic alifatic.

2. DOMENII DE UTILIZARE

Lacul Poliuretanic pe Baza de Apa pentru Protectie si Corectie "Emex Polimat" se foloseste ca strat final in sisteme de protectie a unei game variate de suporturi din ciment, travertin, beton amprentat, piatra, caramida aparenta, lemn, parchet, etc., pentru perioade lungi de timp, prin formarea unei pelicule continue, cu aspect superior, rezistente la poluantii industriali, agentii chimici, apa si murdarie, factori de mediu sau radiatii UV, etc.

Poate fi aplicat pe suporturi orizontale, atat la interior, cat si la exterior.

Se poate utiliza si pentru supralacuirea vopselelor si pardoselilor epoxidice sau poliuretanice, fie pentru realizarea unui aspect mat, care sa nu reflecte lumina, fie pentru estomparea defectelor de turnare, sau alte similare. Lacul poate fi aplicat peste orice vopsea bicomponenta, atat pe baza de apa cat si de solvent.

In cazul suprafetelor din microciment sau chiar beton, pelicula de lac inchide porii suportului, realizand o bariera ce reduce semnificativ penetrarea agentilor chimici agresivi din atmosfera (bioxid de carbon, compusi cu sulf, azot, clor, apa, alte saruri), ce grabesc degradarea amestecurilor cimentice.


Acest lac este indicat, in egala masura si pentru protectia parchetului, a dusumelor de scandura, sau a lemnului in general, tratat sau netratat.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Certificări
ISO



| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
|--------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| Produsul ca atare | | | | |
| 1. | Aspect, culoare | - | produs omogen, fara impuritati | examinare vizuala |
| 2. | Densitate, la 20°C | g/cm ³ | 1,04 ± 0,05 | SR EN ISO 2811-1-2002/AC:2006 |
| 3. | Continut de substante nevolatile (3 ore la 125°C) | % | min. 29 | SR EN ISO 3251-08 |
| 4. | Timp de scurgere, Ø4mm la 20°C | s | 50 | SR EN ISO 2431-1997/AC : 2003 |
| 5. | Viabilitate (Pot life) amestec la 20±2°C | ore | max. 3 | SR EN ISO 9514-2005 |
| 6. | Timp de uscare, 23°C: - la atingere - pentru reacoperire - uscare finala (exploatare) | ore | 4 ore 12 ore 24 ore | SR EN ISO 9117-1:2009 |
| 7. | Consum specific (A + B) | g/m ² /strat | 110 - 130 | Functie de suprafata |
| 8. | COV | g/l | Max. 20 | EN ISO 11890-2 |
| 9. | Categorie si subcategorie produs (cf. D E 2004/42/CE) | g/l | A/e (Lacuri si impregnanti protectori decorative de finisare pentru interior/ exterior) Valori COV limita: 130 (2010) - SBA | |



| Pelicula | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---|-----------------------|
| 10. | Aspect | - | pelicula continua, fara defecte, mata | examinare vizuala |
| 11. | Luciu, 60° | % | max. 10 | SR EN ISO 2813:2015 |
| 12. | Aderenta la suport, caroaj grila de 1 mm | cifra de aderenta | 0 | SR EN ISO 2409:2020 |
| 13. | Rezistenta la apa, la 23°C: - dupa 24 ore imersie - dupa 2 ore de la zvantare | - | - buna, fara inmisiere - foarte buna | SR EN ISO 2812/2:2007 |

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Este obligatorie respectarea stricta a tuturor indicatiilor, precautiilor sau limitarilor de mai jos, in vederea obtinerii unor performante maxime ale produsului.

Mod de aplicare:

- Pensulare
- Roluire cu trafalet cu par scurt, sau role de microfibra de 8 - 10 mm

Lacul se aplica in 2 - 3 straturi, in functie de cerintele sistemului de protectie. Stratul urmator al sistemului poate fi aplicat dupa minim 12 ore, ***dar nu inainte de a se verifica gradul de uscare al stratului anterior.***

Se amesteca cele 2 componente:

Raport gravimetric informativ componente (A/B): 1.000 gr. A / 200 gr. B (¹).

Foarte important:

Cantitatea de intaritor se calculeaza pentru fiecare lot in parte, existand posibilitatea aparitiei de mici diferente. ***Este necesar ca, daca nu se amesteca in totalitate cantitatile predozate, sa existe confirmarea producatorului cu privire la raportul de intarire.***

Se tine seama de timpul de viabilitate al amestecului, de max. 3 ore la 23°C.

Nu se va face dozare volumetrica, ci doar gravimetrica, prin cantarire.

Amestecarea se va face uniform, in toata masa produsului, folosind un agitator mecanic adevarat, ***la viteza mica de rotatie, nedepasind max. 200 rot/min***, pentru evitarea incalzirii produsului, timp de max. 2 minute.

Nerespectarea raportului masic, sau o superficiala amestecare a componentelor, poate conduce la obtinerea unei pelicule cu aspect necorespunzator.

Amestecul obtinut are o durata limitata de utilizare (viabilitate sau pot-life), ce depinde atat de temperatura ambianta cat si de cantitatea preparata si ***este de max. 3 ore la 20°C.***

Dupa acest interval de timp, produsul va gelifiia nemaifiind utilizabil.


Perioada de viabilitate a produsului poate scadea odata cu cresterea temperaturii si marirea cantitatii de amestec, datorita accelerarii reactiilor chimice, la temperaturi mai mari de 23°C.

Dupa amestecarea celor 2 componente, se poate regla vascozitatea de aplicare, prin adaugarea de apa, in cazul in care este absolut necesar, in procent de max. 3 - 5%.

Nu se va dilua in exces, indiferent de modul de aplicare.

Nu se va aplica pe suprafete umede.

^¹ In functie de lotul si tipul intaritorului pot exista diferente cantitative. Ambalajele sunt predozate cu cantitati exacte.



Indiferent de modul de aplicare se urmărește obținerea unui strat uniform, acoperitor, fără defecte.

Pregatirea suprafetei-suport:

Aplicarea produsului pe suport se va face numai după o pregătire corespunzătoare, deoarece aceasta etapa are o influență hotăratoare asupra calității acoperirii și durabilității ei.

a) Pregatirea suprafetelor din beton sau materiale cimentice:

- se remediază fisurile și alte imperfecțiuni înainte de aplicarea produsului;
- vopselele vechi, neaderente, eflorescente sau zone cretate, se îndepărtează în totalitate prin razuie, sablare, slefuire cu discuri diamantate, sau folosind o soluție chimică, specială, pentru decapare de tipul **"Emex CM Cleaner"**, **cu teste prealabile de compatibilitate**;
- praful rezultat se îndepărtează prin aspirare sau cu ajutorul periilor cu par moale, după care suprafetele se degresează;
- vor fi curătate, toate suprafetele care sunt acoperite de elemente potențial antiaderente, ca praf, grasimi, rasini, bitum, etc; nu se admit urme de alte vopsele sau contaminanți;
- trebuie avut în vedere că betoanele care contin aditivi ca: silicati, ceruri, alcool polivinilic, etc., pot influența în mod negativ aderența produsului la suport;
- eflorescentele se vor îndepărta de preferință cu discuri, perierea nefiind eficientă. Nu se recomandă sablarea cu nisip sau decaparea acida. Dacă se folosește totuși decaparea acida, în situații speciale (urme persistente de ulei, etc.), atunci aceasta se va face cu acid clorhidric diluat la max. 15% concentrație, cca. 0,5 l/m². Se va cauta obținerea unei spumări uniforme. Suprafata va fi spălată ulterior abundant cu detergent, în vederea înlăturării urmelor de acid și obținerea unui pH=7, după care se usuca, până la pragul de max 6%;
- la finalul pregăririi suprafetele trebuie să fie netede, plane, uscate, rezistente și stabile.

b) Pregatirea suprafetelor din lemn:

- se îndepărtează orice urmă de murdarie sau grasimi imbibate în fibre;
- se slefuiește cu panza sau hartie abraziva de granulatie medie, în lungul fibrei, până la îndepărarea tuturor asperitatilor;
- praful rezultat se îndepărtează prin aspirare, cu peri cu par moale sau lavete din material textil;
- în cazul în care suprafata a mai fost vopsită sau lacuită, se recomandă îndepărarea completă a stratului anterior prin același procedeu de slefuire, sau folosind o soluție pentru decapare de tipul **"Emex CM Cleaner"**, **cu teste prealabile de compatibilitate**; nu se admit urme de alte vopsele sau contaminanți;
- în cazul în care protecția anterioară este foarte bună, și există compatibilitate certă între straturi, aceasta se va slefuji, cu panza abraziva și se va îndepărta praful rezultat. **Aplicarea se va face numai după efectuarea de teste de compatibilitate**;
- trebuie avut în vedere că umiditatea lemnului nu trebuie să depasească 8%.


5. CONDITII DE APPLICARE

Produsul se conditionează la temperatură de aplicare minim 24 ore înainte de folosire.

Inainte de deschiderea ambalajului se îndepărtează de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul. Nu se deschide în incaperi cu praf.

Se omogenizează bine componenta A în ambalajul original, folosind un amestecator mecanic. Timpul de amestecare, chiar dacă nu s-a adăugat întaritorul, nu va depăși 2 min.

Se adaugă apoi și componenta B, de asemenei prin amestecare mecanică. **Se va evita amestecarea violentă sau la viteza mare.**



Pentru o buna acoperire si rezistenta in timp, odata cu realizarea unei grosimi de strat de peste 70 µm, dar nu mai mult de 100 µm, se recomanda aplicarea a minim doua straturi.
Nu se va aplica peste stratul anterior, daca acesta nu este perfect uscat.

Temperatura optima de aplicare a produsului: 15 ÷ 30°C.

Temperatura produsului: 15 ÷ 30°C.

Temperatura suportului: 15 ÷ 30°C.

Umiditatea relativa a mediului: max. 50%.

Umiditatea suportului: max. 6%.

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport, ce poate determina scaderea aderentei, a luciului sau basicari.

Produsele nu se vor aplica pe timp de ceata, ploaie, ninsoare, sau cand exista pelicula de apa sau gheata pe suprafata suport.

Se va evita deasemeni aplicarea produselor in conditii de vant puternic sau in prezenta unei mari cantitati de praf in atmosfera.

Spalarea sculelor se face imediat dupa incetarea lucrului, cu diluant, urmata de stergere cu o panza din bumbac sau in.

Compatibilitate:

Este interzisa cu desavarsire amestecarea produsului cu alte produse, de orice tip, chiar similar, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate. Pentru asigurarea unei compatibilitati maxime, orice alte materiale conexe, vor fi fabricate de producatorul "Romtehnochim", sau recomandate de acesta.

Diluarea, daca este absolut necesara, se face cu max. 3 - 5% apa. Depasirea acestui procent va avea ca efect scaderea aderentei, a puterii de acoperire si a rezistentei in timp.

Nu este recomandata aplicarea produsului sub pragul de +15°C, intrucat timpul de uscare se poate prelungi necontrolat.

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

Componenta A se livreaza in ambalaje din PP iar componenta B in ambalaje metalice, inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare specifice, privind nocivitatea si toxicitatea.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre +5 si maxim +30°C.

ATENTIE ! *In cazul depozitarii la temperaturi mai mici de +5°C atat lacul cat si intaritorul se deterioreaza si isi pierd proprietatile.*

7. TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.


In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

- cresterea vascozitatii - se corecteaza prin adaugarea solventului recomandat de producator.

Produsul dintr-un ambalaj parcial golit nu mai poate fi folosit, urmare aparitiei reactiilor

Certificări
ISO





chimice specifice, ce duc la gelifiere.

La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peligroase conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

8. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA

Produsul intarit nu elibereaza substante periculoase pentru sanatate, igiena si mediu.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare si eliminare reziduuri se vor efectua aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectie muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzic:

- Contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- Inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor;
- Ingerarea produsului.

Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena muncii.

Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare, in totalitate.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare folosirii acestuia in afara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 si ISO 20671:2021.

Contact:

S.C. Romtehnochim S.R.L.

Str.Steaua Sudului, Nr. 22, Jilava, Ilfov

-  021-457.1693, 021-457.0638; 021-457.0646;
 0724-509.552, 0724-577.075
 office@emex.ro
 www.emex.ro

Socializati cu noi !



Certificări
ISO

